



## Lasure U.V. longue durée

Lasure "medium-solid" décorative, solvantée, très haute protection aux U.V., universelle pour le bois en plein air



Teinte	Disponibilité				
	Nbre par palette	672	200	96	22
	<b>UC</b>	<b>6 x 0,75 l</b>	<b>2 x 2,5 l</b>	<b>2 x 5 l</b>	<b>20 l</b>
	Emballage / type	Seau métallique	Seau métallique	Seau métallique	Seau métallique
	Emballage / code	01	03	05	20
	<b>Article n°</b>				
Gris argent	2234	■	■	■	■
Blanc	2235	■	■	■	■
Chêne rustique	2238	■	■	■	■
Chêne clair	2239	■	■	■	■
Incolore UV+	2240	■	■	■	■
Noyer	2242	■	■	■	■
Ebène	2243	■	■	■	
Teck	2244	■	■	■	■
Vert sapin	2245	■	■	■	
Pin	2246	■	■	■	■
Mélèze	2247	■	■	■	■
Palissandre	2248	■	■	■	■
Teinte spéciale*	2237		■	■	■

\* Quantité minimum 5 l

### Consommation


1ère Application 100 ml/m<sup>2</sup>

2nde Application 60 ml/m<sup>2</sup>





## Domaines d'utilisation



- Bois à l'extérieur
- Eléments en bois de dimensions stables: p. ex. fenêtres et portes (y compris sur l'intérieur)
- Eléments en bois sans stabilité dimensionnelle: p. ex. palissades, charpentes, carports, bardages
- Eléments en bois de stabilité dimensionnelle limitée: p. ex. volets brisés, planches profilées, chalets de jardin
- Revêtement de finition sans biocide sur bois imprégné, p. ex. mobilier de jardin
- Variante incolore UV+ également à titre de couche d'usure sur variante pigmentée pour des bois durablement clairs
- Non adaptée pour l'application sur les sols (terrasses, platelage, etc.)

## Propriétés



- Résistante aux intempéries et aux rayons U.V.
  - Haute protection anti-UV. également pour les teintes claires et la variante incolore UV+
  - Résistante à l'encrassement, facile à entretenir
  - Résistante au blocking (conformément à la directive all. HO.03)
  - Bon rendu
  - Sans biocide ni cobalt
- De plus, la teinte "incolore UV+" peut être utilisée comme couche d'usure sur application pigmentée, p. ex. en rénovation, pour empêcher la surface de continuer à foncer.

## Caractéristiques Produit

Densité (20°C)	Env. 0,94 g/cm <sup>3</sup>
Temps d'écoulement, en coupe DIN 4 mm	48 s
Liant	Résine alkyde
Odeur	Solvantée, caractéristique après séchage
Degré de brillance	Brillant satiné

Les valeurs indiquées correspondent à des propriétés typiques du produit, et non des spécifications contractuelles.

## Attestations

**DIN EN 71-3 - Sécurité des jouets**

## Produits complémentaires

**Primaire protecteur bois\* (2046)**  
**Lasure HK\* (2250)**  
**Primaire rénovateur(1504)**  
**Crème de protection du bois\* (2715)**  
**Crème de protection du bois incolore\* (2714)**  
**Crème de protection du bois incolore\* (2714), à titre de primaire pour l'Incolore UV+\***  
**Crème de protection du bois pigmentée\* (2715)**

## Préparation

- **Exigences concernant le support**
  - Eléments en bois de dimensions stables: Humidité du bois 11 - 15 %
  - Eléments de constructions en bois de dimensions non stables ou de stabilité dimensionnelle limitée: Humidité du bois ≤ 18%
- **Traitements préliminaires**
  - Eliminer intégralement les salissures, la graisse et les applications anciennes non adhérentes.
  - Poncer le bois grisaille / dégradé par les intempéries jusqu'à trouver le support porteur.
  - Eliminer les zones résineuses apparentes, les nœuds fissurés ou désolidarisés, puis nettoyer avec le produit adapté (p. ex. Diluant V 101, Diluant & Nettoyant pour pinceaux).
  - Traiter le bois à l'extérieur, qui doit être protégé du bléuissement et du pourrissement avec le Primaire protecteur bois\*, la Crème de protection du bois ou la Lasure HK (inutile pour le bois à l'intérieur).



Pour le bois à l'extérieur revêtu de la variante Incolore UV+, un traitement préalable avec la Crème de protection du bois incolore est impératif.

Observer la fiche "BFS" n°18 "Revêtement sur bois et dérivés du bois à l'extérieur".

Dépolir soigneusement une peinture ancienne intacte.

## Mise en œuvre



### ■ Conditions de mise en œuvre

Température (produit, air, support): de +5°C minimum à +30°C maximum

Bien brasser le produit.

Application au pinceau ou au rouleau

Appliquer dans le sens des fibres.

Une surface particulièrement élégante est obtenue avec un léger égrenage intermédiaire, avant l'application de finition.

Après séchage, procéder à la 2ème application.

Application éventuellement d'une 3ème couche, de variante "incolore UV+", pour une fixation durable de la teinte appliquée (forme une couche d'usure, renouvelée en cas de rénovation).

Cette procédure est également possible sur surfaces auparavant traitées avec la Lasure HK\* ou la Crème de protection bois\*.

Sur support traité blanc, cette procédure n'est pas judicieuse (assombrissement, légèrement jaunâtre de par la teinte de la version incolore UV+).

Traiter les surfaces des bois de bout - contre l'absorption d'eau - par plusieurs applications de produit de la teinte concernée.

Sur les fenêtres et portes extérieures, 3 applications sont nécessaires.

Toutes les teintes peuvent être mélangées ensemble.

Bien refermer les emballages entamés et les utiliser aussi rapidement que possible.

## Informations de mise en œuvre



Procéder à un test d'application préalable afin de contrôler l'effet de la teinte et la compatibilité avec le support.

Pendant l'application et le séchage, veiller à maintenir une bonne aération.

A chaque application de lasure, la teinte est un peu plus intense et la brillance augmentée.

Après séchage, compatible avec matières plastiques et produits bitumineux.

Pendant la mise en œuvre / le séchage, protéger la surface de la pluie, du vent, du soleil et de la rosée.

Si des dégradations mécaniques surviennent - tout particulièrement sur application incolore - réparer rapidement celles-ci avec la version Incolore UV+ pour éviter l'apparition, au fil du temps, de décolorations dues par exemple au bleuissement.

### ■ Séchage

Env. 12 heures à +20°C / 65% d'humidité relative de l'air.

Une température basse, une faible circulation d'air et une humidité de l'air élevée retardent le séchage.

### ■ Dilution

Prête à l'emploi

## Outils / Nettoyage




Pinceau (soies naturelles), rouleau

Aussitôt après utilisation, nettoyer les outils avec le Diluant V 101 ou le Diluant & Nettoyant pinceaux.

Éliminer les résidus de nettoyage conformément aux réglementations en vigueur.

**Stockage / Tenue en stock**

Minimum 24 mois au frais, au sec et à l'abri du gel, en emballages d'origine non ouverts.



Utiliser les emballages entamés aussi rapidement que possible.

**Sécurité / réglementations**

Pour plus de renseignements en matière de sécurité pendant le transport, de stockage et manipulation, d'élimination et écologie, consulter la fiche de données de sécurité en vigueur.

**GISCODE**

BSL10

**Elimination**

Important reste de produit: élimination en emballage d'origine conformément aux réglementations locales / nationales en vigueur.  
Les emballages parfaitement vides peuvent être donnés au recyclage.  
Ne pas éliminer avec les ordures ménagères. Ne pas verser le produit dans les égouts.

**Réglementation sur les produits biocides**

\* Utiliser les produits biocides avec les précautions d'usage.  
Avant utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations produit.

**Composition selon VdL-RL 01 (directive de la Fédération all. des Laques industrielles)**

Groupe de produits: Lasure base résine alkyde  
Composants: Résine alkyde, pigments inorganiques, composés acycliques, additifs

**COV selon Directive Decopaint (2004/42/EG)**

Valeur limite (réglementation européenne) pour le produit (cat. A/e): max. 400 g/l (2010)  
Teneur du produit en COV: < 400 g/l.

Merci de noter que les données / informations ci-dessus ont été déterminées par la pratique ou en laboratoire; elles sont données sans engagement, à titre indicatif. Elles représentent des informations d'ordre général, décrivent nos produits et informent sur leur utilisation et leur mise en œuvre. En raison de la multitude / variété

des conditions d'application, des matériaux utilisés et des chantiers, tous les cas individuels ne peuvent être pris en compte. Nous recommandons donc - en cas de doute - de procéder à des essais préalables ou de nous consulter. Sauf si nous avons confirmé expressément par écrit la convenance spécifique ou les propriétés d'un

produit pour un domaine d'utilisation bien précis, une information ou un conseil technique, même donné en toute bonne foi, reste sans engagement. Nos Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent systématiquement. Cette édition annule et remplace les précédentes.