



AKKIT 405

FLEKKLEBER SCHNELL

- ▶ entspricht C2 FT SI grau ▶ für Innen & Aussen ▶ für Wand & Boden ▶ für keramischen Fliesen, Mosaik, Steingut, Spaltplatten, Feinsteinzeug, Klinkerplatten, Handformsteinen, Ziegelfliesen, verfärbungsunempfindliche Natursteine
- ▶ speziell geeignet für die Verlegung Fliese auf Fliese ▶ hohe Flexibilität ▶ sehr emissionsarm - ECI Plus
- ▶ auf Fussbodenheizung geeignet ▶ sehr gute Verarbeitbarkeit ▶ Korrigierzeit bis ca. 5 min.
- ▶ begehbar bei Verlegung im Dünnbettverfahren nach ca. 3 Stunden

Produkteigenschaften

Grauer, hoch vergüteter, pulverförmiger, wasser- und frostfester, schnell abbindender Flexkleber.

Anwendung

Zur Verlegung von verschiedensten keramischen Fliesen, Platten, Natursteinen, Feinsteinzeug im Innen- und Außenbereich bis zu einer Kleberschicht von 20 mm. Besonders gut geeignet für großformatige Platten, bei Fußbodenheizung und für verfärbungsunempfindliche Natursteine.

Produktdaten

Lieferform: 25 kg Papierack 48 Sack (= 1.200 kg) pro Palette

Lagerung: Trocken auf Holzrost, im unangebrochenen Originalgebinde ca. 6 Monate lagerfähig.

Technische Angaben

Wasserbedarf: ca. 0,26 l/kg (=0,26 %)

Topfzeit: ca. 30 min

Offenzeit: ca. 15 min

Korrigierbarkeit: ca. 5 min

Schichtstärke: 4 bis 20 mm

Begeh-/verfügbar: nach ca. 3 Std.

Voll belastbar: nach ca. 12 Std.

Verbrauch nach Zahnung:

Zahnung	4	6	8	10 mm
ca. Verbrauch:	2	2,5	3	3,5 kg/m ²



geprüft nach

EC I Plus

C2 FT SI

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug: Langsam laufendes, elektrisches Rührwerk, geeignetes Mischgefäß, Maurerkelle, Schwamm. Die Kammkelle ist auf das entsprechende Verlegegut abzustimmen.

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss trocken, frostfrei, fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Trennmitteln und losen Teilen sein und den aktuell gültigen Normen entsprechen. Auf allen bauüblichen Untergründen wie Beton, Estrich, Putz, Klinker, Mauerwerk, Gipskartonplatte, Gipswandbauplatte, Glasfaser und Hartschaumplatten, Anhydritestrich, Gussasphalt im Innenbereich, sowie auf schalglattem Beton.

Verarbeitung: Anmischen: In einem sauberen Mischgefäß durch Einrühren mittels langsam laufendem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen (Mischzeit mind. 3 Minuten).

Verarbeitung: Den Verlegemörtel in 2 Arbeitsgängen auf den Untergrund aufbringen. Im 1. Arbeitsgang wird eine dünne Kontaktschicht aufgekrazt, auf die noch nasse Schicht wird im 2. Arbeitsschritt mit der entsprechenden Zahnung im Anstellwinkel von 45 - 60° das Kleberbett aufgekämmt. Das Verlegegut in das frische Mörtelbett einreiben und eventuell Mörtelreste mit einem nassen Schwamm entfernen. Bei unbekanntem Gesteinsarten wird eine Probeverklebung empfohlen.

Nachbehandlung: Nach der Verlegung ca. 3 Stunden vor mechanischer Belastung (Begehen) schützen.

für ein perfektes System

AkkKit Produkte

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz:

Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

41057-A03/01 AKKIT 405 - Flexkleber Schnell, gültig ab: 1.1.2014.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.

AkkKit
Einfach. Flexibel. Beständig.